

KARTA TECHNICZNA

FARBA TERMOODPORNĄ W AEROZOLU 7715/7778

OPIS

RUST-OLEUM Hard Hat Farba Termoodporna W Aerozolu 7715 (aluminowy)/7778 (czarny) jest powłoką termoodporną na bazie żywicy alkidowej modyfikowanej silikonem.

ZALECANE STOSOWANIE

RUST-OLEUM Hard Hat Farba Termoodporna W Aerozolu 7715/7778 powinna być aplikowana na nowy, czysty metal, metal piaskowany lub lekko skorodowane powierzchnie metalowe, a także odpowiednio przygotowane pomalowane powierzchnie jak grille, kominki, grzejniki, rury wydechowe itp. RUST-OLEUM Hard Hat 7715/7778 przewidziane są do wykonywania niewielkich prac konserwacyjnych lub poprawek. RUST-OLEUM Hard Hat 7715/7778 zapewniają odporność na wysokie temperatury nawet do 750 °C w środowisku suchym (krótkotrwałe narażenie), w obiektach zadaszonych lub wewnątrz pomieszczeń.

DANE TECHNICZNE

Wygląd: Satynowy połysk
Kolor: 7715 Aluminium / 7778 Czarny
Gaz pędny: Eter dimetylowy
Zalecana grubość powłoki: 25 µm na sucho, 100 µm na mokro
VOC (zawartość substancji lotnych): 7715: 650 g/L, 7778: 640 g/L

Czas schnięcia: 20 °C /50%RH
Dla dotyku: 1 h
Dla użytku: 3 h
Dla ponownego malowania: W ciągu godziny lub po 48 godzinach
Pełna twardość: 24 godziny po osiągnięciu minimalnej temperatury pracy 150 °C.
Odporność na wysokie temp.: Standard 600°C (w środowisku suchym), krótkotrwałe narażenie, max. 750 °C (w suchym środowisku).

Zużycie

Zużycie teoretyczne: 2 m² na aerosol przy 25 µm na sucho
Zużycie praktyczne: zależy od wielu czynników, takich jak: typ i ilość substancji zanieczyszczających, ukształtowanie powierzchni i straty materiału podczas aplikacji.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Usunąć smar, olej i wszystkie inne zanieczyszczenia powłoki odpowiednim sposobem. Przepiaskować stare powłoki będące w dobrym stanie, aby delikatnie schropować powierzchnię. Podczas aplikacji powierzchnia musi być czysta i sucha.

SPOSÓB UŻYCIA

Zdjąć pokrywkę. Wstrząsać energicznie przez około 1 minutę po usłyszeniu kulki mieszającej w pojemniku. Wstrząsać często w czasie aplikacji. Trzymać pojemnik w odległości około 25 cm od podłoża. Nakładać ruchem naprzemiennym, trzymając pojemnik prostopadle do powierzchni. Utrzymywać pojemnik w ciągłym ruchu, aby zapobiec pogrubianiu warstwy farby i powstawaniu zacieków. Nakładać kilka cienkich warstw w kilkuminutowych odstępach do uzyskania właściwej grubości powłoki. Po użyciu odwrócić pojemnik do góry dnem i naciskać dozownik przez 2 - 3 sekundy, aby oczyścić zawór.

Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum Netherlands B.V. nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4770 AC
Rosendal, The Netherlands

T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600

Info.nl@ro-m.com
www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Halen, Belgium

T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201

Info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust -Oleum France S.A.S

11, Rue Jules Verne, B.P.
60039 95322 St-Leu-La-Forêt
Cedex France

T +33 (0)1 30 40 00 44
F +33 (0)1 30 40 99 80

Info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.

Rotterdam House
116 Quayside
Newcastle, NE1 3DY
United Kingdom

T +44 (0)2476 717 329
F +44 (0)2476 718 930

Info.uk@ro-m.com
www.ro-m.com

WARUNKI APLIKACJI

Dla uzyskania optymalnych wyników, wilgotność względna powietrza powinna być poniżej 85%, a temperatura pojemnika wyższa niż 0°C.

UWAGI

RUST-OLEUM Hard Hat Farba Termoodporna W Aeroszlu 7715/7778 jest produktem samogrunującym i nie powinna być nakładana na inne grunty lub powłoki, które nie są termoodporne.

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA

Zapoznać się z informacjami w ulotce i na puszcze.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Zamknięte puszki można przechowywać 3 lata od daty produkcji w suchych, dobrze wietrzonych pomieszczeniach, bez dostępu promieni słonecznych, w temperaturach od +5°C do +35°C.

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4770 AC
Rosendal, The Netherlands

T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600

Info.nl@ro-m.com

www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Halen, Belgium

T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201

Info.be@ro-m.com

www.ro-m.com

Rust -Oleum France S.A.S

11, Rue Jules Verne, B.P.
60039 95322 St-Leu-La-Forêt
Cedex France

T +33 (0)1 30 40 00 44
F +33 (0)1 30 40 99 80

Info.fr@ro-m.com

www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.

Rotterdam House
116 Quayside
Newcastle, NE1 3DY
United Kingdom

T +44 (0)2476 717 329
F +44 (0)2476 718 930

Info.uk@ro-m.com

www.ro-m.com