

KARTA TECHNICZNA

DURBOCEM

OPIS

Rozpuszczalnikowa farba oparta na uplastycznionej żywicy akrylowej do zastosowań zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.

GŁÓWNE WŁASNOŚCI

- Tworzy silną więź z wilgotnym podłożem.
- Może być aplikowana na kredowane podłoża.
- Tworzy silną więź z podłożami na bazie cementu.
- Zawiera cement, dzięki czemu produkt ten jest doskonały do stosowania na wilgotne podłoża.
- Może być przemalowana produktem Paracem (kiedy podłoże jest suche).

ZALECANE STOSOWANIE

Malowanie wilgotnych ścian i piwnic.

DANE TECHNICZNE

Wygląd:	Matowy (Połysk 60° : ± 2%)
Kolor:	Biały
Gęstość:	1.24-1.28 g/ cm ³
Zawartość substancji stałych:	Objętościowo: 38-40% Wagowo: 61-63%
Zalecana grubość powłoki:	Na mokro: 500 µm (zużycie: 2 m ² /l) Na sucho: 200 µm (zużycie: 2 m ² /l)
Temperatura zapłonu:	>39°C.
VOC (zawartość substancji lotnych):	500 g/L max.
Produkt gotowy do użycia:	500 g/L max.
Kategoria	A/i
Europejska norma:	600g/L (2007) / 500g/L (2010)
Czas schnięcia:	20°C /50%RH
Dla dotyku:	2 h
Dla użytku:	2 h
Dla ponownego malowania:	24 h
Pełna twardość:	24 h

Zużycie

Zużycie teoretyczne: 1,5 - 3m²/l (całkowite zużycie, 2 powłoki).
Zużycie praktyczne: zależy od wielu czynników, takich jak: typ i ilość substancji zanieczyszczających, ukształtowanie powierzchni i straty materiału podczas aplikacji.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Zeszczotkować kredowane powierzchnie za pomocą szczotki drucianej. Wszelkie przecieki powinny zostać uszczelnione specjalnym szybkim cementem przy pomocy pacy lub kielni. Pozostawić do stwardnienia.

SPOSÓB UŻYCIA

W celu zapewnienia jednolitości, produkt powinien zostać dokładnie wymieszany przed użyciem.

Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum Netherlands B.V. nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4770 AC
Rosendal, The Netherlands

T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600

Info.nl@ro-m.com

www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Halen, Belgium

T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201

Info.be@ro-m.com

www.ro-m.com

Rust -Oleum France S.A.S

11, Rue Jules Verne, B.P.
60039 95322 St-Leu-La-Forêt
Cedex France

T +33 (0)1 30 40 00 44
F +33 (0)1 30 40 99 80

Info.fr@ro-m.com

www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.

Rotterdam House
116 Quayside
Newcastle, NE1 3DY
United Kingdom

T +44 (0)2476 717 329
F +44 (0)2476 718 930

Info.uk@ro-m.com

www.ro-m.com

ROZCIEŃCZANIE I APLIKACJA

Pędzel:	Używać pędzli półtwardych. Nie rozcieńczać.
Wałek:	Stosować wałki moherowe. Nie rozcieńczać.
Natrysk powietrzny:	Nie zalecany.
Natrysk bezpowietrzny:	Nie zalecany.
Czyszczenie:	Benzyna lakowa.

WARUNKI APLIKACJI

Nakładać w dobrze wietrzonych pomieszczeniach.

UWAGI

- Pierwsza powłoka: zaimpregnować podłoże przy użyciu pędzla: ściany będące w złym stanie muszą zostać poddane saturacji. Druga powłoka: wykończyć po 24 godzinach przy użyciu pędzla.
- Zważywszy na fakt, iż produkt cechuje specyficzna aplikacja (piwnice, pomieszczenia pod ziemią), należy pamiętać o zapewnieniu doskonałej wentylacji przez pierwsze tygodnie po aplikacji.
- Durbocem nie zatrzymuje wykwitów saletry, nie jest odporny na podziemne ciśnienie wody, zatem nie może być uważany za produkt wodouszczelniający.

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA

Zapoznać się z informacjami w ulotce i na puszcze.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Zamknięte puszki można przechowywać 2 lata od daty produkcji w suchych, dobrze wietrzonych pomieszczeniach, bez dostępu promieni słonecznych, w temperaturach od +5°C do +35°C.

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4770 AC
Rosendal, The Netherlands

T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600

Info.nl@ro-m.com

www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Halen, Belgium

T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201

Info.be@ro-m.com

www.ro-m.com

Rust -Oleum France S.A.S

11, Rue Jules Verne, B.P.
60039 95322 St-Leu-La-Foret
Cedex France

T +33 (0)1 30 40 00 44
F +33 (0)1 30 40 99 80

Info.fr@ro-m.com

www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.

Rotterdam House
116 Quayside
Newcastle, NE1 3DY
United Kingdom

T +44 (0)2476 717 329
F +44 (0)2476 718 930

Info.uk@ro-m.com

www.ro-m.com