

KARTA TECHNICZNA

NR.1 ŚRODEK DO USUWANIA FARB

OPIS

RUST-OLEUM Nr.1 Środek do usuwania farb jest wysokowydajnym preparatem rozpuszczającym/odspajającym stare farby. Nie zawiera chlorku metylenu.

ZALECANE STOSOWANIE

RUST-OLEUM Nr.1 Środek do usuwania farb przeznaczony jest do szybkiego usuwania starych farb i klejów. RUST-OLEUM Nr.1 Środek do usuwania farb nadaje się do usuwania wszystkich typów farb olejnych i ftalowych, farb emulsyjnych, lakierów i większości dwuskładnikowych materiałów malarskich. RUST-OLEUM Nr.1 Środek do usuwania farb nie zawiera chlorku metylu, kwasów, zasad, biocydów i dodatków konserwujących. Nie oddziałuje na powierzchnie metalowe, mineralne oraz drewniane.

DANE TECHNICZNE

Wygląd:

Bezbarwna, tixotropowa warstwa.

Skład:

Specjalna mieszanina rozpuszczalników i wosku parafinowego.

VOC (zawartość substancji lotnych):

900 g/l

Zużycie

Zużycie teoretyczne:

250 - 500 g/m² ≈ 2 – 4 m²/l

Zużycie praktyczne:

zależy od wielu czynników, takich jak: typ i ilość substancji zanieczyszczających, ukształtowanie powierzchni i straty materiału podczas aplikacji.

SPOSÓB UŻYCIA

Usunąć szpachlę na ile to możliwe luźne powłoki. Ostrożnie otwierać pojemnik, by uniknąć gwałtownego rozhermetyzowania się zawartości (wysoka prężność gazów). Nałożyć pędzlem (jednorazowe pędzle, płaskie lub okrągłe) grubą warstwę RUST-OLEUM Nr.1 Środka do usuwania farb. Nie stosować pędzli z syntetycznym włosiem. Odczekać od 10 do 15 minut, po czym usunąć starą powłokę szpachlę lub skrobakiem. Grube powłoki niektórych (dwuskładnikowych) produktów mogą wymagać dodatkowego traktowania. Po użyciu oczyścić powierzchnię preparatem czyszczącym (na przykład RUST-OLEUM ND 14), świeżą wodą lub benzyną lakową i przed nałożeniem powłoki całkowicie osuszyć.

WARUNKI APLIKACJI

Temperatura powietrza, podłoża i materiału od +5°C do +25°C, wilgotność względna poniżej 85%.

UWAGI

RUST-OLEUM Nr.1 Środek do usuwania farb może działać na materiały plastyczne, takie jak np. PCV, polistyren. W razie wątpliwości należy na małej powierzchni wykonać test.

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA

Zapoznać się z informacjami w ulotce i na puszcze.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Zamknięte puszki można przechowywać 1 rok od daty produkcji w suchych, dobrze wietrzonych pomieszczeniach, bez dostępu promieni słonecznych, w temperaturach od +5°C do +25°C.

Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum Netherlands B.V. nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4770 AC
Rosendal, The Netherlands

T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600

Info.nl@ro-m.com

www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Halen, Belgium

T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201

Info.be@ro-m.com

www.ro-m.com

Rust -Oleum France S.A.S

11, Rue Jules Verne, B.P.
60039 95322 St-Leu-La-Forêt
Cedex France

T +33 (0)1 30 40 00 44
F +33 (0)1 30 40 99 80

Info.fr@ro-m.com

www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.

Rotterdam House
116 Quayside
Newcastle, NE1 3DY
United Kingdom

T +44 (0)2476 717 329
F +44 (0)2476 718 930

Info.uk@ro-m.com

www.ro-m.com