

**DODATEK ANTYPOŚLIZGOWY NS 200/300**

<b>OPIS</b>	Granulat antypoślizgowy RUST-OLEUM NS 200/300 wykonany jest z termicznie obrobionego krzemienia.										
<b>ZALECANE ZASTOSOWANIE</b>	Jako antypoślizgowy dodatek do nawierzchni podłogowych. Może być użyty z następującymi produktami RUST-OLEUM: B95 (NS 300), 5500, 9100, 9600 (NS 200). Produkt można wymieszać bezpośrednio z daną nawierzchnią, lub rozsypać na świeżo nałożoną, mokrą powłokę – w tym przypadku należy położyć kolejną warstwę na rozsypany granulat.										
<b>DANE TECHNICZNE</b>	<table><tr><td>Kolor:</td><td>Biały</td></tr><tr><td>Rozmiar:</td><td>NS 200: 0,2 – 0,5 mm ; NN 300 0,5 – 1,0 mm</td></tr><tr><td>Gęstość:</td><td>NS 200: 2,26kg/l; NS 300 2,28 kg/l</td></tr><tr><td>Zawartość subst. stałych:</td><td>100 % obj.</td></tr><tr><td>Zalecane zużycie:</td><td>Ekonomiczne: 20m<sup>2</sup>/kg (=200 g/l jeśli zmieszany) Gęsto: 10m<sup>2</sup>/kg (=400g/l jeśli zmieszany)</td></tr></table>	Kolor:	Biały	Rozmiar:	NS 200: 0,2 – 0,5 mm ; NN 300 0,5 – 1,0 mm	Gęstość:	NS 200: 2,26kg/l; NS 300 2,28 kg/l	Zawartość subst. stałych:	100 % obj.	Zalecane zużycie:	Ekonomiczne: 20m <sup>2</sup> /kg (=200 g/l jeśli zmieszany) Gęsto: 10m <sup>2</sup> /kg (=400g/l jeśli zmieszany)
Kolor:	Biały										
Rozmiar:	NS 200: 0,2 – 0,5 mm ; NN 300 0,5 – 1,0 mm										
Gęstość:	NS 200: 2,26kg/l; NS 300 2,28 kg/l										
Zawartość subst. stałych:	100 % obj.										
Zalecane zużycie:	Ekonomiczne: 20m <sup>2</sup> /kg (=200 g/l jeśli zmieszany) Gęsto: 10m <sup>2</sup> /kg (=400g/l jeśli zmieszany)										
<b>WYDAJNOŚĆ</b>	Teoretyczna: 50 g/m <sup>2</sup> ekonomicznie (zobacz: Zalecane zużycie) Wydajność praktyczna zależy od wielu czynników takich jak grubość i pofałdowanie powierzchni oraz od strat materiału podczas aplikacji .										
<b>SPOSÓB UŻYCIA</b>	Rozsypywanie: Rozsypać granulat na świeżo nałożoną mokrą powłokę ręcznie, lub przy pomocy niskociśnieniowego kompresora – średnica dyszy min. 18mm, ciśnienie 1-3 bary. Mieszanie: wymieszać granulat z mokrą nawierzchnią i aplikować pędzlem lub wałkiem. Nie należy używać natrysku. Mieszać regularnie aby uniknąć osadzania się granulatu na dnie.										
<b>WARUNKI APLIKACJI</b>	W celu uzyskania dobrych rezultatów należy stosować się do warunków aplikacji odnoszących się do danej nawierzchni podłogowej.										
<b>UWAGI</b>	Dla nawierzchni z suchą warstwą mniejszą niż 300 µm należy użyć NS 200.										
<b>WARUNKI PRZECHOWYWANIA</b>	Zamknięte puszki można przechowywać 5 lat od daty produkcji w suchych , dobrze wietrzonych pomieszczeniach , bez dostępu promieni słonecznych w temperaturach od +5°C do +35°C.  Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą , Rust-Oleum Netherlands B.V. nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych , które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tych produktów. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.										